

Technical data sheet

Технический паспорт

Март 2018
NORPOL® 9826

ОПИСАНИЕ

УСКОРИТЕЛЬ NORPOL® 9826 является 10 % раствором диметиланилина в стироле.

ПРИМЕНЕНИЕ

NORPOL® 9826 обычно используется как ускоритель для ненасыщенных полиэфирных смол в сочетании с перекисью бензоила - БПО - при комнатных температурах.

Может использоваться как дополнительный ускоритель в сочетании с NORPOL® 9802.

Рекомендуемая дозировка NORPOL® 9826

- ✓ 0,2 - 3.0 % для ненасыщенных полиэфирных смол (в сочетании с NORPOL 9802 - min 0.5%)
- ✓ 2.0 - 1.0 % для эпокси винилэфирных смол (в сочетании с NORPOL 9802 - 2-3%)

ТИПОВЫЕ СВОЙСТВА¹

Свойства	Показатель	Ед. Изм.
Поставляется в виде	Прозрачная желто-коричневая жидкость с низкой вязкостью	
Плотность при 20 °С	0.91 ± 0.02	g/cm ³
Температура вспышки	34	°С
Содержание амина:	10	%
Срок хранения	6	Мес

¹Свойства, приведенные в этом бюллетене, являются типовыми, полученными в лабораторных испытаниях и могут измениться в производственных условиях; поэтому, мы просим наших клиентов проверить и протестировать нашу продукцию прежде чем приступить к ее использованию, с тем чтобы определить, устраивает ли она их по содержанию и отвечает ли их целям. Мы гарантируем, что наша продукция соответствует нашим письменным характеристикам. **Ни одно из положений настоящего документа не должно рассматриваться как какая-либо другая гарантия, выраженная или подразумеваемая**, например гарантия товарных качеств или применения для определенной цели, а также защиты от какого-либо закона или патентных прав.

ХРАНЕНИЕ

Продукт поставляется в невозвратных металлических ведрах, другая упаковка возможна при специальном заказе.

Для обеспечения максимальной стабильности и сохранения оптимальных свойств продукта, он должен храниться в закрытых резервуарах при температуре ниже 23 °С вне источников тепла и солнечного света.

Избегайте загрязнения продукта водой и не храните его на открытом воздухе.

Держать неиспользуемые контейнеры плотно закрытыми. Гарантийный срок хранения относится к продукту в оригинальной, ненарушенной упаковке. Сроки хранения могут меняться под воздействием условий хранения

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОЧИТЕ И ПОЙМИТЕ ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА ДО НАЧАЛА РАБОТЫ С ПРОДУКТОМ



Изготовлен Reichhold AS – Øraveien 8/19, Fredrikstad, Norway
исключительно для Polynt Composites

Настоящая информация предназначена для того, чтобы помочь заказчикам определить, соответствует ли данная продукция их целям. Наша продукция предназначена для продажи промышленным и коммерческим структурам. Мы просим наших клиентов проверить и протестировать нашу продукцию прежде, чем приступить к ее использованию, с тем чтобы определить, устраивает ли она их по содержанию и отвечает ли их целям. Мы гарантируем, что наша продукция соответствует нашим письменным характеристикам. **Ни одно из положений настоящего документа не должно рассматриваться как какая-либо другая гарантия, выраженная или подразумеваемая**, например гарантия товарных качеств или применения для определенной цели, а также защиты от какого-либо закона или патентных прав. Все патентные права защищены. Единственное решение при всех обоснованных претензиях — это замена наших материалов, и мы ни в коем случае не несем ответственности за специально или случайно нанесенный ущерб или его последствия.