

# Technical data sheet

## Технический паспорт

Март 2018  
**NORPOL® 9854**

### ОПИСАНИЕ

NORPOL® 9854 применяется при отверждении винилэфирных (VE) смол системой кобальта (Co) или кобальт / диметиланилина (Co/DMA) и МЭК пероксида, например, NORPOL® PEROXIDE No11.

Представляет собой раствор АцетилАцетона или 2.4-Пентадиона.

### ПРИМЕНЕНИЕ

NORPOL® 9854 рекомендуется использовать при необходимости удлинить времена гелеобразования без снижения скорости отверждения и степени отверждения.

### ТИПОВЫЕ СВОЙСТВА<sup>1</sup>

Свойства	Показатель	Ед. Изм.
Поставляется в виде	Жидкости	
Цвет	Бесцветный	
Плотность при 20 °С	0.97 ± 0.02	g/cm <sup>3</sup>
Температура вспышки	40	°С
Срок хранения	12	Мес
Рекомендуемая дозировка	0.02-0.20	%

<sup>1</sup>Свойства, приведенные в этом бюллетене, являются типовыми, полученными в лабораторных испытаниях и могут измениться в производственных условиях; поэтому, мы просим наших клиентов проверить и протестировать нашу продукцию прежде чем приступить к ее использованию, с тем чтобы определить, устраивает ли она их по содержанию и отвечает ли их целям.

### ХРАНЕНИЕ

Продукт поставляется в невозвратных пластиковых канистрах, другая упаковка возможна при специальном заказе.

Для обеспечения максимальной стабильности и сохранения оптимальных свойств продукта, он должен храниться в закрытых резервуарах при температуре ниже 23 °С вне источников тепла и солнечного света.

Избегайте загрязнения продукта водой и не храните его на открытом воздухе.

Держать неиспользуемые контейнеры плотно закрытыми. Гарантийный срок хранения относится к продукту в оригинальной, ненарушенной упаковке. Сроки хранения могут меняться под воздействием условий хранения

### БЕЗОПАСНОСТЬ

#### ПРОЧИТЕ И ПОЙМИТЕ ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА ДО НАЧАЛА РАБОТЫ С ПРОДУКТОМ

Получите копию листа безопасности материала прежде чем его использовать. Листы безопасности доступны у вашего торгового представителя Reichhold. Такую информацию нужно затребовать у всех поставщиков и понять прежде, чем использовать материал



Изготовлен Reichhold AS – Øraveien 8/19, Fredrikstad, Norway  
 исключительно для Polynt Composites

Настоящая информация предназначена для того, чтобы помочь заказчикам определить, соответствует ли данная продукция их целям. Наша продукция предназначена для продажи промышленным и коммерческим структурам. Мы просим наших клиентов проверить и протестировать нашу продукцию прежде, чем приступить к ее использованию, с тем чтобы определить, устраивает ли она их по содержанию и отвечает ли их целям. Мы гарантируем, что наша продукция соответствует нашим письменным характеристикам. **Ни одно из положений настоящего документа не должно рассматриваться как какая-либо другая гарантия, выраженная или подразумеваемая**, например гарантия товарных качеств или применения для определенной цели, а также защиты от какого-либо закона или патентных прав. Все патентные права защищены. Единственное решение при всех обоснованных претензиях — это замена наших материалов, и мы ни в коем случае не несем ответственности за специально или случайно нанесенный ущерб или его последствия.